N A D I S
D E S I G N

# TECHNISCHES MERKBLATT

STANDARD UNE - EN 14411:2016
TROCKEN GEPRESSTE FEINSTEINZEUG - UNGLASIERT – WASSERAUNAHME BIS ZU 0,5% // GRUPO BIA
REKTIFIZIERTE FEINSTEINZEUG

**MODEL:** JURA
**FORMAT:** 448X900 MM
**STÄRKE:** 10,4 MM

| STANDARD | PROBE EIGENSCHAFTEN | ERFORDERLICH | ERGEBNIS (*) |
|---|---|---|---|
| EN-ISO 10545 / 3 | WASSERAUFNAHME | GRUPO BIA E ≤ 0,5% | E ≤ 0,3% |
| EN-ISO 10545 / 4 | BIEGEFESTIGKEIT | ≥ 35 N/MM$^2$ | > 40 N/MM$^2$ |
| | BRUCHSTAND | ≥ 1300 N | > 2000 N |
| EN-ISO 10545 / 6 | WIDERSTAND GEGEN TIEFENVERSCHLEISS, | 175 MM3 | ENTSPRICHT |
| EN-ISO 10545 / 11 | BESTÄNDIGKEIT GEGEN RISSBILDUNG | ERFORDERLICH | ENTSPRICHT |
| EN-ISO 10545 / 12 | FROSTBENDIGKEIT | ERFORDERLICH | ENTSPRICHT |
| EN-ISO 10545 / 13 | BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE MITTEL UND POOLSALZE | MIN UG/ UGL - B | UG / UGL - A |
| EN-ISO 10545 / 14 | SCHMUTZABWEISEND | MIN. CLASS 3 | CLASS 5 |
| UNE ENV 12633 | RUTSCHFESTIGKEIT (PENDELTEST) | MIN. CLASS 1 | CLASS 1 NATURAL<br>CLASS 3 ANTISLIP |
| DIN 51130 | KRITISCHER WINKEL (GENEIGTE PLATTFORM) | MIN. R9 | R9 NATURAL<br>R11 ANTISLIP |
| DIN 51097 | KRITISCHER WINKEL (NASS GELADEN, BARFUSS) | MIN. CLASS A | CLASS A NATURAL<br>CLASS C ANTISLIP |
| UNE EN 13501 - 1:2002 | FEUERREAKTIONSTEST | | A1 / A1FL |

(*) DIE ANGEGEBENEN WERTE SIND DER DURCHSCHNITT, DER IM INTERNEN LABOR VERSCHIEDENER PRODUKTIONEN ERHALTEN WURDE. (MÄRZ 2.020)

NADIS DESIGN S.L.
Calle Nou, nº 7 – 12.530 – Burriana – Castellón - España
T: +34 964 89 13 89 - www.nadisdesign.com - info@nadisdesign.com