

## INFORMACIÓN TÉCNICA – TECHNICAL INFORMATION

STANDARD UNE-EN 14411:2016

AZULEJO PRENSADO EN SECO - ESMALTADO - ABSORCIÓN DE AGUA SUPERIOR AL 10% // GRUPO B III - ANEXO L

DRY PRESSED TILE – GLAZED ( GL ) - ABSORPTION OF WATER MORE THAN 10% // GRUPO B III – ANEXO L

RECTIFICADO / RECTIFIED

MODELO / MODEL: ARCTIC  
 FORMATO / REAL SIZE: 298X598 MM  
 ESPESOR / THICKNESS: 9,5 MM

| STANDARD<br>STANDARD  | ENSAYO<br>ESSAY                                   | CARACTERÍSTICAS<br>FEATURES | REQUERIMIENTOS<br>REQUIRED | RESULTADOS (*)<br>RESULT(*) |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| EN-ISO 10545 / 3      | WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA              |                             | GRUPO BIII E > 10%         | 12% < E < 18%               |
| EN-ISO 10545 / 4      | BENDING STRENGTH / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN       |                             | $\geq 12 \text{ N/MM}^2$   | $> 15 \text{ N/MM}^2$       |
|                       | BREAKING STRENGTH / RESISTENCIA A ROTURA          |                             | $\geq 600 \text{ N}$       | $> 650 \text{ N}$           |
| EN-ISO 10545 / 11     | FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A HELADA           |                             | REQUIRED / REQUERIDA       | CUMPLIES / CUMPLE           |
| EN-ISO 10545 / 13     | STAIN RESISTANCE / RESISTENCIA A LAS MANCHAS      |                             | MIN. CLASS 3               | CLASS 5                     |
| UNE EN 13501 - 1:2002 | REACTION TO FIRE TEST / TEST DE REACCIÓN AL FUEGO |                             |                            | A1 / A1FL                   |

(\*) LOS VALORES DECLARADOS SON EL PROMEDIO OBTENIDO EN LABORATORIO INTERNO DE DIFERENTES PRODUCCIONES. (MARZO 2.020)

(\*) THE DECLARED VALUES ARE THE AVERAGE OBTAINED IN THE INTERNAL LABORATORY OF DIFFERENT PRODUCTIONS. (MARCH 2.020)



NADIS DESIGN S.L.

Calle Nou, nº 7 – 12.530 – Burriana – Castellón - España  
 T: +34 964 89 13 89 - [www.nadisdesign.com](http://www.nadisdesign.com) - [info@nadisdesign.com](mailto:info@nadisdesign.com)

## INFORMACIÓN TÉCNICA – TECHNICAL INFORMATION

STANDARD UNE-EN 14411:2016

AZULEJO PENSADO EN SECO - ESMALTADO - ABSORCIÓN DE AGUA SUPERIOR AL 10% // GRUPO B III - ANEXO L

DRY PRESSED TILE – GLAZED ( GL ) - ABSORPTION OF WATER MORE THAN 10% // GRUPO B III – ANEXO L

RECTIFICADO / RECTIFIED

MODELO / MODEL: ARCTIC  
 FORMATO / REAL SIZE: 298X898 MM  
 ESPESOR / THICKNESS: 10,6 MM

| STANDARD<br>STANDARD  | ENSAYO<br>ESSAY                                   | CARACTERÍSTICAS<br>FEATURES | REQUERIMIENTOS<br>REQUIRED | RESULTADOS (*)<br>RESULT(*) |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| EN-ISO 10545 / 3      | WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA              |                             | GRUPO BIII E > 10%         | 12% < E < 18%               |
| EN-ISO 10545 / 4      | BENDING STRENGTH / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN       |                             | $\geq 12 \text{ N/MM}^2$   | $> 14 \text{ N/MM}^2$       |
|                       | BREAKING STRENGTH / RESISTENCIA A ROTURA          |                             | $\geq 600 \text{ N}$       | $> 650 \text{ N}$           |
| EN-ISO 10545 / 11     | FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A HELADA           |                             | REQUIRED / REQUERIDA       | CUMPLIES / CUMPLE           |
| EN-ISO 10545 / 13     | STAIN RESISTANCE / RESISTENCIA A LAS MANCHAS      |                             | MIN. CLASS 3               | CLASS 5                     |
| UNE EN 13501 - 1:2002 | REACTION TO FIRE TEST / TEST DE REACCIÓN AL FUEGO |                             |                            | A1 / A1FL                   |

(\*) LOS VALORES DECLARADOS SON EL PROMEDIO OBTENIDO EN LABORATORIO INTERNO DE DIFERENTES PRODUCCIONES. (MARZO 2.020)

(\*) THE DECLARED VALUES ARE THE AVERAGE OBTAINED IN THE INTERNAL LABORATORY OF DIFFERENT PRODUCTIONS. (MARCH 2.020)



NADIS DESIGN S.L.

Calle Nou, nº 7 – 12.530 – Burriana – Castellón - España  
 T: +34 964 89 13 89 - [www.nadisdesign.com](http://www.nadisdesign.com) - [info@nadisdesign.com](mailto:info@nadisdesign.com)