N A D I S
D E S I G N

## INFORMACIÓN TÉCNICA – TECHNICAL INFORMATION

STANDARD UNE-EN 14411:2016
AZULEJO PRENSADO EN SECO - NO ESMALTADO - ABSORCIÓN DE AGUA INFERIOR AL 0,5% // GRUPO BIA
DRY PRESSED TILE – UNGLAZED ( UGL ) - ABSORPTION OF WATER LESS THAN 0.5% // GRUPO BIA

PORCELÁNICO RECTIFICADO / PORCELAIN RECTIFIED

MODELO / MODEL: MONDO
FORMATO / REAL SIZE: 298X598 MM
ESPESOR / THICKNESS: 9,6 MM

| STANDARD<br>STANDARD | ENSAYO CARACTERISTICAS<br>ESSAY FEATURES | REQUERIMIENTOS<br>REQUIRED | RESULTADOS (*)<br>RESULT(*) |
|---|---|---|---|
| EN-ISO 10545 / 3 | WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA | GRUPO BIA E ≤ 0,5% | E ≤ 0,3% |
| EN-ISO 10545 / 4 | BENDING STRENGHT / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | ≥ 35 N/MM$^2$ | > 40 N/MM$^2$ |
| | BREAKING STRENGHT / RESISTENCIA A ROTURA | ≥ 1300 N | > 2000 N |
| EN-ISO 10545 / 6 | RESISTANCE TO DEEP ABRASSION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA | 175 MM3 | CUMPLIES / CUMPLE |
| EN-ISO 10545 / 11 | DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE / RESISTENCIA AL CUARTEO | REQUIRED / REQUERIDA | CUMPLIES / CUMPLE |
| EN-ISO 10545 / 12 | FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A HELADA | REQUIRED / REQUERIDA | CUMPLIES / CUMPLE |
| EN-ISO 10545 / 13 | RESISTANCE TO CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS<br>RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS Y SALES DE PISCINA | MIN UG/ UGL - B | UG / UGL - A |
| EN-ISO 10545 / 14 | STAIN RESISTANCE / RESISTENCIA A LAS MANCHAS | MIN. CLASS 3 | CLASS 5 |
| UNE ENV 12633 | SLIP RESISTANCE (PENDULUM TEST) / ANTIDESLIZAMIENTO (TEST DEL PÉNDULO) | MIN. CLASS 1 | CLASS 1 NATURAL<br>CLASS 3 ANTISLIP |
| DIN 51130 | CRITICAL ANGLE (INCLINED PLATFORM) / ÁNGULO CRÍTICO (PLATAFORMA INCLINADA) | MIN. R9 | R9 NATURAL<br>R11 ANTISLIP |
| DIN 51097 | CRITICAL ANGLE (WET LOADED BAREFOOT) / ÁNGULO CRÍTICO (PIES DESCALZOS) | MIN. CLASS A | CLASS A NATURAL<br>CLASS C ANTISLIP |
| UNE EN 13501 - 1:2002 | REACTION TO FI RE TEST / TEST DE REACCIÓN AL FUEGO | | A1 / A1FL |

(*) LOS VALORES DECLARADOS SON EL PROMEDIO OBTENIDO EN LABORATORIO INTERNO DE DIFERENTES PRODUCCIONES. (MARZO 2.020)
(*) THE DECLARED VALUES ARE THE AVERAGE OBTAINED IN THE INTERNAL LABORATORY OF DIFFERENT PRODUCTIONS. (MARCH 2,020)

NADIS DESIGN S.L.
Calle Nou, nº 7 – 12.530 – Burriana – Castellón - España
T: +34 964 89 13 89 - www.nadisdesign.com - info@nadisdesign.com

N A D I S
D E S I G N

## INFORMACIÓN TÉCNICA – TECHNICAL INFORMATION

STANDARD UNE-EN 14411:2016
AZULEJO PRENSADO EN SECO - NO ESMALTADO - ABSORCIÓN DE AGUA INFERIOR AL 0,5% // GRUPO BIA
DRY PRESSED TILE – UNGLAZED ( UGL ) - ABSORPTION OF WATER LESS THAN 0.5% // GRUPO BIA

PORCELÁNICO RECTIFICADO / PORCELAIN RECTIFIED

MODELO / MODEL: MONDO
FORMATO / REAL SIZE: 448X900 MM
ESPESOR / THICKNESS: 10,4 MM

| STANDARD<br>STANDARD | ENSAYO CARACTERISTICAS<br>ESSAY FEATURES | REQUERIMIENTOS<br>REQUIRED | RESULTADOS (*)<br>RESULT(*) |
|---|---|---|---|
| EN-ISO 10545 / 3 | WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA | GRUPO BIA E ≤ 0,5% | E ≤ 0,3% |
| EN-ISO 10545 / 4 | BENDING STRENGHT / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | ≥ 35 N/MM$^2$ | > 40 N/MM$^2$ |
| | BREAKING STRENGHT / RESISTENCIA A ROTURA | ≥ 1300 N | > 2000 N |
| EN-ISO 10545 / 6 | RESISTANCE TO DEEP ABRASSION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA | 175 MM3 | CUMPLIES / CUMPLE |
| EN-ISO 10545 / 11 | DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE / RESISTENCIA AL CUARTEO | REQUIRED / REQUERIDA | CUMPLIES / CUMPLE |
| EN-ISO 10545 / 12 | FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A HELADA | REQUIRED / REQUERIDA | CUMPLIES / CUMPLE |
| EN-ISO 10545 / 13 | RESISTANCE TO CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS<br>RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS Y SALES DE PISCINA | MIN UG/ UGL - B | UG / UGL - A |
| EN-ISO 10545 / 14 | STAIN RESISTANCE / RESISTENCIA A LAS MANCHAS | MIN. CLASS 3 | CLASS 5 |
| UNE ENV 12633 | SLIP RESISTANCE (PENDULUM TEST) / ANTIDESLIZAMIENTO (TEST DEL PÉNDULO) | MIN. CLASS 1 | CLASS 1 NATURAL<br>CLASS 3 ANTISLIP |
| DIN 51130 | CRITICAL ANGLE (INCLINED PLATFORM) / ÁNGULO CRÍTICO (PLATAFORMA INCLINADA) | MIN. R9 | R9 NATURAL<br>R11 ANTISLIP |
| DIN 51097 | CRITICAL ANGLE (WET LOADED BAREFOOT) / ÁNGULO CRÍTICO (PIES DESCALZOS) | MIN. CLASS A | CLASS A NATURAL<br>CLASS C ANTISLIP |
| UNE EN 13501 - 1:2002 | REACTION TO FI RE TEST / TEST DE REACCIÓN AL FUEGO | | A1 / A1FL |

(*) LOS VALORES DECLARADOS SON EL PROMEDIO OBTENIDO EN LABORATORIO INTERNO DE DIFERENTES PRODUCCIONES. (MARZO 2.020)
(*) THE DECLARED VALUES ARE THE AVERAGE OBTAINED IN THE INTERNAL LABORATORY OF DIFFERENT PRODUCTIONS. (MARCH 2,020)

NADIS DESIGN S.L.
Calle Nou, nº 7 – 12.530 – Burriana – Castellón - España
T: +34 964 89 13 89 - www.nadisdesign.com - info@nadisdesign.com

N A D I S
D E S I G N

## INFORMACIÓN TÉCNICA – TECHNICAL INFORMATION

STANDARD UNE-EN 14411:2016
AZULEJO PRENSADO EN SECO - NO ESMALTADO - ABSORCIÓN DE AGUA INFERIOR AL 0,5% // GRUPO BIA
DRY PRESSED TILE – UNGLAZED ( UGL ) - ABSORPTION OF WATER LESS THAN 0.5% // GRUPO BIA

PORCELÁNICO RECTIFICADO / PORCELAIN RECTIFIED

MODELO / MODEL: MONDO
FORMATO / REAL SIZE: 598X598 MM
ESPESOR / THICKNESS: 9,6 MM

| STANDARD<br>STANDARD | ENSAYO CARACTERISTICAS<br>ESSAY FEATURES | REQUERIMIENTOS<br>REQUIRED | RESULTADOS (*)<br>RESULT(*) |
|---|---|---|---|
| EN-ISO 10545 / 3 | WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA | GRUPO BIA E ≤ 0,5% | E ≤ 0,3% |
| EN-ISO 10545 / 4 | BENDING STRENGHT / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | ≥ 35 N/MM$^2$ | > 40 N/MM$^2$ |
| | BREAKING STRENGHT / RESISTENCIA A ROTURA | ≥ 1300 N | > 2000 N |
| EN-ISO 10545 / 6 | RESISTANCE TO DEEP ABRASSION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA | 175 MM3 | CUMPLIES / CUMPLE |
| EN-ISO 10545 / 11 | DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE / RESISTENCIA AL CUARTEO | REQUIRED / REQUERIDA | CUMPLIES / CUMPLE |
| EN-ISO 10545 / 12 | FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A HELADA | REQUIRED / REQUERIDA | CUMPLIES / CUMPLE |
| EN-ISO 10545 / 13 | RESISTANCE TO CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS<br>RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS Y SALES DE PISCINA | MIN UG/ UGL - B | UG / UGL - A |
| EN-ISO 10545 / 14 | STAIN RESISTANCE / RESISTENCIA A LAS MANCHAS | MIN. CLASS 3 | CLASS 5 |
| UNE ENV 12633 | SLIP RESISTANCE (PENDULUM TEST) / ANTIDESLIZAMIENTO (TEST DEL PÉNDULO) | MIN. CLASS 1 | CLASS 1 NATURAL<br>CLASS 3 ANTISLIP |
| DIN 51130 | CRITICAL ANGLE (INCLINED PLATFORM) / ÁNGULO CRÍTICO (PLATAFORMA INCLINADA) | MIN. R9 | R9 NATURAL<br>R11 ANTISLIP |
| DIN 51097 | CRITICAL ANGLE (WET LOADED BAREFOOT) / ÁNGULO CRÍTICO (PIES DESCALZOS) | MIN. CLASS A | CLASS A NATURAL<br>CLASS C ANTISLIP |
| UNE EN 13501 - 1:2002 | REACTION TO FI RE TEST / TEST DE REACCIÓN AL FUEGO | | A1 / A1FL |

(*) LOS VALORES DECLARADOS SON EL PROMEDIO OBTENIDO EN LABORATORIO INTERNO DE DIFERENTES PRODUCCIONES. (MARZO 2.020)
(*) THE DECLARED VALUES ARE THE AVERAGE OBTAINED IN THE INTERNAL LABORATORY OF DIFFERENT PRODUCTIONS. (MARCH 2,020)

NADIS DESIGN S.L.
Calle Nou, nº 7 – 12.530 – Burriana – Castellón - España
T: +34 964 89 13 89 - www.nadisdesign.com - info@nadisdesign.com

N A D I S
D E S I G N

## INFORMACIÓN TÉCNICA – TECHNICAL INFORMATION

STANDARD UNE-EN 14411:2016
AZULEJO PRENSADO EN SECO - NO ESMALTADO - ABSORCIÓN DE AGUA INFERIOR AL 0,5% // GRUPO BIA
DRY PRESSED TILE – UNGLAZED ( UGL ) - ABSORPTION OF WATER LESS THAN 0.5% // GRUPO BIA

PORCELÁNICO RECTIFICADO / PORCELAIN RECTIFIED

MODELO / MODEL: MONDO
FORMATO / REAL SIZE: 900X900 MM
ESPESOR / THICKNESS: 10,4 MM

| STANDARD<br>STANDARD | ENSAYO CARACTERISTICAS<br>ESSAY FEATURES | REQUERIMIENTOS<br>REQUIRED | RESULTADOS (*)<br>RESULT(*) |
|---|---|---|---|
| EN-ISO 10545 / 3 | WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA | GRUPO BIA E ≤ 0,5% | E ≤ 0,3% |
| EN-ISO 10545 / 4 | BENDING STRENGHT / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | ≥ 35 N/MM$^2$ | > 40 N/MM$^2$ |
| | BREAKING STRENGHT / RESISTENCIA A ROTURA | ≥ 1300 N | > 2000 N |
| EN-ISO 10545 / 6 | RESISTANCE TO DEEP ABRASSION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA | 175 MM3 | CUMPLIES / CUMPLE |
| EN-ISO 10545 / 11 | DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE / RESISTENCIA AL CUARTEO | REQUIRED / REQUERIDA | CUMPLIES / CUMPLE |
| EN-ISO 10545 / 12 | FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A HELADA | REQUIRED / REQUERIDA | CUMPLIES / CUMPLE |
| EN-ISO 10545 / 13 | RESISTANCE TO CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS<br>RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS Y SALES DE PISCINA | MIN UG/ UGL - B | UG / UGL - A |
| EN-ISO 10545 / 14 | STAIN RESISTANCE / RESISTENCIA A LAS MANCHAS | MIN. CLASS 3 | CLASS 5 |
| UNE ENV 12633 | SLIP RESISTANCE (PENDULUM TEST) / ANTIDESLIZAMIENTO (TEST DEL PÉNDULO) | MIN. CLASS 1 | CLASS 1 NATURAL<br>CLASS 3 ANTISLIP |
| DIN 51130 | CRITICAL ANGLE (INCLINED PLATFORM) / ÁNGULO CRÍTICO (PLATAFORMA INCLINADA) | MIN. R9 | R9 NATURAL<br>R11 ANTISLIP |
| DIN 51097 | CRITICAL ANGLE (WET LOADED BAREFOOT) / ÁNGULO CRÍTICO (PIES DESCALZOS) | MIN. CLASS A | CLASS A NATURAL<br>CLASS C ANTISLIP |
| UNE EN 13501 - 1:2002 | REACTION TO FI RE TEST / TEST DE REACCIÓN AL FUEGO | | A1 / A1FL |

(*) LOS VALORES DECLARADOS SON EL PROMEDIO OBTENIDO EN LABORATORIO INTERNO DE DIFERENTES PRODUCCIONES. (MARZO 2.020)
(*) THE DECLARED VALUES ARE THE AVERAGE OBTAINED IN THE INTERNAL LABORATORY OF DIFFERENT PRODUCTIONS. (MARCH 2,020)

QB UPEC

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

NADIS DESIGN S.L.
Calle Nou, nº 7 – 12.530 – Burriana – Castellón - España
T: +34 964 89 13 89 - www.nadisdesign.com - info@nadisdesign.com

N A D I S
D E S I G N

## INFORMACIÓN TÉCNICA – TECHNICAL INFORMATION

STANDARD UNE-EN 14411:2016
AZULEJO PRENSADO EN SECO - NO ESMALTADO - ABSORCIÓN DE AGUA INFERIOR AL 0,5% // GRUPO BIA
DRY PRESSED TILE – UNGLAZED ( UGL ) - ABSORPTION OF WATER LESS THAN 0.5% // GRUPO BIA

PORCELÁNICO RECTIFICADO / PORCELAIN RECTIFIED

MODELO / MODEL: MONDO
FORMATO / REAL SIZE: 1198X1198 MM
ESPESOR / THICKNESS: 10 MM

| STANDARD<br>STANDARD | ENSAYO CARACTERISTICAS<br>ESSAY FEATURES | REQUERIMIENTOS<br>REQUIRED | RESULTADOS (*)<br>RESULT(*) |
|---|---|---|---|
| EN-ISO 10545 / 3 | WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA | GRUPO BIA E ≤ 0,5% | E ≤ 0,3% |
| EN-ISO 10545 / 4 | BENDING STRENGHT / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | ≥ 35 N/MM$^2$ | > 40 N/MM$^2$ |
| | BREAKING STRENGHT / RESISTENCIA A ROTURA | ≥ 1300 N | > 2000 N |
| EN-ISO 10545 / 6 | RESISTANCE TO DEEP ABRASSION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA | 175 MM3 | CUMPLIES / CUMPLE |
| EN-ISO 10545 / 11 | DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE / RESISTENCIA AL CUARTEO | REQUIRED / REQUERIDA | CUMPLIES / CUMPLE |
| EN-ISO 10545 / 12 | FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A HELADA | REQUIRED / REQUERIDA | CUMPLIES / CUMPLE |
| EN-ISO 10545 / 13 | RESISTANCE TO CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS<br>RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS Y SALES DE PISCINA | MIN UG/ UGL - B | UG / UGL - A |
| EN-ISO 10545 / 14 | STAIN RESISTANCE / RESISTENCIA A LAS MANCHAS | MIN. CLASS 3 | CLASS 5 |
| UNE ENV 12633 | SLIP RESISTANCE (PENDULUM TEST) / ANTIDESLIZAMIENTO (TEST DEL PÉNDULO) | MIN. CLASS 1 | CLASS 2 NATURAL<br>CLASS 3 ANTISLIP |
| DIN 51130 | CRITICAL ANGLE (INCLINED PLATFORM) / ÁNGULO CRÍTICO (PLATAFORMA INCLINADA) | MIN. R9 | R10 NATURAL<br>R11 ANTISLIP |
| DIN 51097 | CRITICAL ANGLE (WET LOADED BAREFOOT) / ÁNGULO CRÍTICO (PIES DESCALZOS) | MIN. CLASS A | CLASS A + B NATURAL<br>CLASS C ANTISLIP |
| UNE EN 13501 - 1:2002 | REACTION TO FI RE TEST / TEST DE REACCIÓN AL FUEGO | | A1 / A1FL |
| BS – 7976 - 2 | PENDULUM TEST VALUE / VALOR DE ENSAYO DE PÉNDULO | LOW / BAJO | + 36 |

(*) LOS VALORES DECLARADOS SON EL PROMEDIO OBTENIDO EN LABORATORIO INTERNO DE DIFERENTES PRODUCCIONES. (MARZO 2.020)
(*) THE DECLARED VALUES ARE THE AVERAGE OBTAINED IN THE INTERNAL LABORATORY OF DIFFERENT PRODUCTIONS. (MARCH 2,020)

NADIS DESIGN S.L.
Calle Nou, nº 7 – 12.530 – Burriana – Castellón - España
T: +34 964 89 13 89 - www.nadisdesign.com - info@nadisdesign.com

N A D I S
D E S I G N

## INFORMACIÓN TÉCNICA – TECHNICAL INFORMATION

STANDARD UNE-EN 14411:2016
AZULEJO PRENSADO EN SECO - NO ESMALTADO - ABSORCIÓN DE AGUA INFERIOR AL 0,5% // GRUPO BIA
DRY PRESSED TILE – UNGLAZED ( UGL ) - ABSORPTION OF WATER LESS THAN 0.5% // GRUPO BIA

PORCELÁNICO RECTIFICADO / PORCELAIN RECTIFIED

MODELO / MODEL: MONDO
FORMATO / REAL SIZE: 1198X2600 MM
ESPESOR / THICKNESS: 5,6 MM

| STANDARD<br>STANDARD | ENSAYO CARACTERISTICAS<br>ESSAY FEATURES | REQUERIMIENTOS<br>REQUIRED | RESULTADOS (*)<br>RESULT(*) |
|---|---|---|---|
| EN-ISO 10545 / 3 | WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA | GRUPO BIA E ≤ 0,5% | E ≤ 0,3% |
| EN-ISO 10545 / 4 | BENDING STRENGHT / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | ≥ 35 N/MM$^2$ | > 40 N/MM$^2$ |
| | BREAKING STRENGHT / RESISTENCIA A ROTURA | ≥ 700 N | > 1000 N |
| EN-ISO 10545 / 6 | RESISTANCE TO DEEP ABRASSION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA | 175 MM3 | CUMPLIES / CUMPLE |
| EN-ISO 10545 / 11 | DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE / RESISTENCIA AL CUARTEO | REQUIRED / REQUERIDA | CUMPLIES / CUMPLE |
| EN-ISO 10545 / 12 | FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A HELADA | REQUIRED / REQUERIDA | CUMPLIES / CUMPLE |
| EN-ISO 10545 / 13 | RESISTANCE TO CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS<br>RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS Y SALES DE PISCINA | MIN UGA /U GLA | UGA / UGLA |
| EN-ISO 10545 / 14 | STAIN RESISTANCE / RESISTENCIA A LAS MANCHAS | MIN. CLASS 3 | CLASS 5 |
| UNE EN 13501 - 1:2002 | REACTION TO FI RE TEST / TEST DE REACCIÓN AL FUEGO | | A1 / A1FL |

(*) LOS VALORES DECLARADOS SON EL PROMEDIO OBTENIDO EN LABORATORIO INTERNO DE DIFERENTES PRODUCCIONES. (MARZO 2.020)
(*) THE DECLARED VALUES ARE THE AVERAGE OBTAINED IN THE INTERNAL LABORATORY OF DIFFERENT PRODUCTIONS. (MARCH 2,020)

NADIS DESIGN S.L.
Calle Nou, nº 7 – 12.530 – Burriana – Castellón - España
T: +34 964 89 13 89 - www.nadisdesign.com - info@nadisdesign.com