N A D I S
D E S I G N

## INFORMAZIONE TECNICA

STANDARD UNE-EN 14411:2016
CERAMICA PRESSATA A SECCO – NO SMALTATO - ASSORBIMENTO ALL'ACQUA MENO DELLO 0,5%
GRES PORCELLANATO RETTIFICATO

MODELLO: TIFFANY
FORMATO: 448X900 MM
SPESSORE: 10,4 MM

| STANDARD | PROVE E CARATTERISTICHE | RICHIESTA | RISULTATO (*) |
|---|---|---|---|
| EN-ISO 10545 / 3 | ASSORBIMENTO DELL'ACQUA | GRUPO BIA E ≤ 0,5% | E ≤ 0,3% |
| EN-ISO 10545 / 4 | RESISTENZA ALLA FLESSIONE | ≥ 35 N/MM$^2$ | > 40 N/MM$^2$ |
| | RESISTENZA ALLA ROTTURA | ≥ 1300 N | > 2000 N |
| EN-ISO 10545 / 6 | RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA | 175 MM3 | IDONEO |
| EN-ISO 10545 / 11 | RESISTENZA AL CRACKING | RICHIESTA | IDONEO |
| EN-ISO 10545 / 12 | RESISTENZA AL GELO | RICHIESTA | IDONEO |
| EN-ISO 10545 / 13 | RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI E SALI PER PISCINE | MIN UG/ UGL - B | UG / UGL - A |
| EN-ISO 10545 / 14 | RESISTENZA ALLE MACCHIE | MIN. CLASS 3 | CLASS 5 |
| UNE ENV 12633 | VALORE ANTISCIVOLO (TEST DEL PENDOLO) | MIN. CLASS 1 | CLASS 1 SILK NATURAL<br>CLASS 3 ANTISLIP |
| DIN 51130 | ANGOLO CRITICO (PIATTAFORMA INCLINATA) | MIN. R9 | R9 SILK NATURAL<br>R11 ANTISLIP |
| DIN 51097 | ANGOLO CRITICO (A PIEDE SCALZO) | MIN. CLASS A | CLASS A SILK NATURAL<br>CLASS C ANTISLIP |
| UNE EN 13501 - 1:2002 | VALORE DI REAZIONE AL FUOCO | | A1 / A1FL |

(*) I VALORI DICHIARATI SONO RELATIVI AL VALORE MEDIO OTTENUTO IN LABORATORIO DA DIVERSE LAVORAZIONI (MARZO 2020)

NADIS DESIGN S.L.
Calle Nou, nº 7 – 12.530 – Burriana – Castellón - España
T: +34 964 89 13 89 - www.nadisdesign.com - info@nadisdesign.com