

INFORMACIÓN TÉCNICA

Pasta Blanca – Rectificado

MODELO	ARCTIC
COLOR	WHITE
FORMATO REAL	298 x 898 mm
ACABADO	MATT / SHINE (El acabado no afecta a los resultados de los ensayos)
ESPESOR	10,6 mm

UNE-EN 1441:2016

BALDOSA CERÁMICA PRENSADA EN SECO – ESMALTADO (GL) – ABSORCIÓN DE AGUA SUPERIOR AL 10 % -- Grupo BIII – Anexo L

STANDARD	ENSAYO / CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS	RESULTADOS (*)
EN-ISO 10545 / 3	Absorción de agua	E > 10%	12% < E < 18%
EN-ISO 10545 / 4	Resistencia a la flexión	≥ 12 N/mm ²	> 14 N/mm ²
	Resistencia a la rotura	≥ 600 N	> 650 N
EN-ISO 10545 / 12	Resistencia a la helada	Requiere	Conforme
EN-ISO 10545 / 14	Resistencia a las manchas	Min. Clase 3	Clase 5
UNE EN 13501 - 1:2002	Test de reacción al fuego		A1 / A1FL
UNE EN 14021 - 1:2002	Etiqueta Ecológica y declaración medioambiental		39 %

(*) Los valores declarados son el promedio obtenido en laboratorio interno de diferentes producciones. (marzo 2021)



39 %



ES19/85847