

INFORMACIÓN TÉCNICA

Porcelánico Masa Coloreada - Rectificado

MODELO	TIFFANY
COLOR	WHITE / BEIGE / GRAY / GRAPHITE (El color no afecta a los resultados de los ensayos)
FORMATO REAL	598 x 598 mm
ACABADO	SILK / NATURAL / ANTISLIP AS (Para los diferentes acabados ver los resultados de los ensayos)
ESPESOR	9,6 mm

UNE-EN 1441:2016

BALDOSA CERÁMICA PRENSADA EN SECO – NO ESMALTADO (UGL) – ABSORCIÓN DE AGUA INFERIOR AL 0,5% -- Grupo Bla

STANDARD	ENSAYO / CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS	RESULTADOS (*)
EN-ISO 10545 / 3	Absorción de agua	$E \leq 0,5\%$	$E \leq 0,3\%$
EN-ISO 10545 / 4	Resistencia a la flexión	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$> 40 \text{ N/mm}^2$
	Resistencia a la rotura	$\geq 1300 \text{ N}$	$> 2000 \text{ N}$
EN-ISO 10545 / 6	Resistencia a la abrasión profunda	175 mm^3	Conforme
EN-ISO 10545 / 11	Resistencia al cuarteo	Requiere	Conforme
EN-ISO 10545 / 12	Resistencia a la helada	Requiere	Conforme
EN-ISO 10545 / 13	Resistencia a agentes químicos y sales de piscina	Min UG/ UGL - B	UG / UGL - A
EN-ISO 10545 / 14	Resistencia a las manchas	Min. Clase 3	Clase 5
UNE ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo)	Min. Clase 1	SILK 1 NATURAL 1 ANTISLIP AS 3
DIN 51130	Ángulo crítico (Test plataforma inclinada)	Min. R9	SILK -- NATURAL R9 ANTISLIP AS R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Test pies descalzos)	Min. Clase A	SILK -- NATURAL A ANTISLIP AS A+B+C
UNE EN 13501 - 1:2002	Test de reacción al fuego		A1 / A1FL
UNE EN 14021 - 1:2002	Etiqueta Ecológica y declaración medioambiental		31 %

(*) Los valores declarados son el promedio obtenido en laboratorio interno de diferentes producciones. (marzo 2021)



31 %



ES19/85847