

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## Porcelánico Masa Coloreada - Rectificado

|              |                              |                                                                  |
|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| MODELO       | LAGO                         |                                                                  |
| COLOR        | GRAY / MULTICOLOR / GRAPHITE | (El color no afecta a los resultados de los ensayos)             |
| FORMATO REAL | 600 x 900 mm                 |                                                                  |
| ACABADO      | NATURAL / ANTISLIP AS        | (Para los diferentes acabados ver los resultados de los ensayos) |
| ESPESOR      | 10 mm                        |                                                                  |

### UNE-EN 1441:2016

BALDOSA CERÁMICA PRENSADA EN SECO – ESMALTADO (GL) – ABSORCIÓN DE AGUA INFERIOR AL 0,5% -- Grupo Bla

| STANDARD              | ENSAYO / CARACTERÍSTICAS                          | REQUERIMIENTOS           | RESULTADOS (*)                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| EN-ISO 10545 / 3      | Absorción de agua                                 | $E \leq 0,5\%$           | $E \leq 0,3\%$                   |
| EN-ISO 10545 / 4      | Resistencia a la flexión                          | $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ | $> 40 \text{ N/mm}^2$            |
|                       | Resistencia a la rotura                           | $\geq 1300 \text{ N}$    | $> 2000 \text{ N}$               |
| EN-ISO 10545 / 6      | Resistencia a la abrasión profunda                | $175 \text{ mm}^3$       | Conforme                         |
| EN-ISO 10545 / 11     | Resistencia al cuarteo                            | Requiere                 | Conforme                         |
| EN-ISO 10545 / 12     | Resistencia a la helada                           | Requiere                 | Conforme                         |
| EN-ISO 10545 / 13     | Resistencia a agentes químicos y sales de piscina | Min UG/ UGL - B          | UG / UGL - A                     |
| EN-ISO 10545 / 14     | Resistencia a las manchas                         | Min. Clase 3             | Clase 5                          |
| UNE ENV 12633         | Antideslizamiento (Test del péndulo)              | Min. Clase 1             | NATURAL 2<br>ANTISLIP AS 3       |
| DIN 51130             | Ángulo crítico (Test plataforma inclinada)        | Min. R9                  | NATURAL R10<br>ANTISLIP AS R11   |
| DIN 51097             | Ángulo crítico (Test pies descalzos)              | Min. Clase A             | NATURAL A+B<br>ANTISLIP AS A+B+C |
| UNE EN 13501 - 1:2002 | Test de reacción al fuego                         |                          | A1 / A1FL                        |
| UNE EN 14021 - 1:2002 | Etiqueta Ecológica y declaración medioambiental   |                          | 29 %                             |

(\*) Los valores declarados son el promedio obtenido en laboratorio interno de diferentes producciones. (marzo 2021)



29 %



ES19/85847