N A D I S

D E S I G N

INFORMACIÓN TÉCNICA — Porcelánico Masa Coloreada - Rectificado

MODELO	**TIFFANY**	
COLOR	**WHITE / BEIGE / GRAY / GRAPHITE**	(El color no afecta a los resultados de los ensayos)
FORMATO REAL	**900 x 900 mm**	
ACABADO	**SILK / NATURAL / ANTISLIP AS**	(Para los diferentes acabados ver los resultados de los ensayos)
ESPESOR	**10,4 mm**	

UNE-EN 1441:2016
BALDOSA CERÁMICA PRENSADA EN SECO – NO ESMALTADO (UGL) – ABSORCIÓN DE AGUA INFERIOR AL 0,5% -- Grupo Bla

STANDARD	ENSAYO / CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS	RESULTADOS (*)
EN-ISO 10545 / 3	Absorción de agua	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,3%
EN-ISO 10545 / 4	Resistencia a la flexión	≥ 35 N/mm^2	> 40 N/mm^2
	Resistencia a la rotura	≥ 1300 N	> 2000 N
EN-ISO 10545 / 6	Resistencia a la abrasión profunda	175 mm^3	Conforme
EN-ISO 10545 / 11	Resistencia al cuarteo	Requiere	Conforme
EN-ISO 10545 / 12	Resistencia a la helada	Requiere	Conforme
EN-ISO 10545 / 13	Resistencia a agentes químicos y sales de piscina	Min UG/ UGL - B	UG / UGL - A
EN-ISO 10545 / 14	Resistencia a las manchas	Min. Clase 3	Clase 5
UNE ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo)	Min. Clase 1	**SILK** 1 **NATURAL** 1 **ANTISLIP AS** 3
DIN 51130	Ángulo crítico (Test plataforma inclinada)	Min. R9	**SILK** -- **NATURAL** R9 **ANTISLIP AS** R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Test pies descalzos)	Min. Clase A	**SILK** -- **NATURAL** A **ANTISLIP AS** A+B+C
UNE EN 13501 - 1:2002	Test de reacción al fuego		A1 / A1FL
UNE EN 14021 - 1:2002	Etiqueta Ecológica y declaración medioambiental		31 %

(*) Los valores declarados son el promedio obtenido en laboratorio interno de diferentes producciones. (marzo 2021)



31 %



ES19/85847

NADIS DESIGN S.L.
T: +34 964 89 13 89 - www.nadisdesign.com - info@nadisdesign.com