

TECHNISCHES MERKBLATT

STANDARD UNE-EN 14411:2016
 TROCKEN GEPRESSTE FEINSTEINZEUG - GLASIERT – WASSERAUNAHME BIS ZU 10% // GRUPO B III
 REKTIFIZIERTE

MODEL: ARCTIC
 FORMAT: 298X898 MM
 STÄRKE: 10,6 MM

STANDARD	PROBE	EIGENSCHAFTEN	ERFORDERLICH	ERGEBNIS (*)
EN-ISO 10545 / 3	WASSERAUFNAHME		GRUPO BIII E > 10%	10% < E < 18%
EN-ISO 10545 / 4	BIEGEFESTIGKEIT		≥ 12 N/MM ²	> 14 N/MM ²
	BRUCHSTAND		≥ 600 N	> 650 N
EN-ISO 10545 / 11	FROSTBENDIGKEIT		ERFORDERLICH	ENTSPRICHT
EN-ISO 10545 / 13	SCHMUTZABWEISEND		MIN. CLASS 3	CLASS 5
UNE-EN 13501 - 1:2002	FEUERREAKTIONSTEST			A1 / A1FL

(*) DIE ANGEgebenEN WERTE SIND DER DURCHSCHNITT, DER IM INTERNEN LABOR VERSCHIEDENER PRODUKTIONEN ERHALTEN WURDE. (MÄRZ 2.020)



NADIS DESIGN S.L.

Calle Nou, nº 7 – 12.530 – Burriana – Castellón - España
 T: +34 964 89 13 89 - www.nadisdesign.com - info@nadisdesign.com