

INFORMACIÓN TÉCNICA – TECHNICAL INFORMATION

STANDARD UNE-EN 14411:2016

AZULEJO PRENSADO EN SECO - ESMALTADO - ABSORCIÓN DE AGUA SUPERIOR AL 10% // GRUPO B III - ANEXO L

DRY PRESSED TILE – GLAZED (GL) - ABSORPTION OF WATER MORE THAN 10% // GRUPO B III – ANEXO L

RECTIFICADO / RECTIFIED

MODELO / MODEL: ARCTIC
 FORMATO / REAL SIZE: 298X598 MM
 ESPESOR / THICKNESS: 9,5 MM

STANDARD STANDARD	ENSAYO ESSAY	CARACTERÍSTICAS FEATURES	REQUERIMIENTOS REQUIRED	RESULTADOS (*) RESULT(*)
EN-ISO 10545 / 3	WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA		GRUPO BIII E > 10%	12% < E < 18%
EN-ISO 10545 / 4	BENDING STRENGHT / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		≥ 12 N/MM ²	> 15 N/MM ²
	BREAKING STRENGHT / RESISTENCIA A ROTURA		≥ 600 N	> 650 N
EN-ISO 10545 / 11	FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A HELADA		REQUIRED / REQUERIDA	CUMPLIES / CUMPLE
EN-ISO 10545 / 13	STAIN RESISTANCE / RESISTENCIA A LAS MANCHAS		MIN. CLASS 3	CLASS 5
UNE EN 13501 - 1:2002	REACTION TO FIRE TEST / TEST DE REACCIÓN AL FUEGO			A1 / A1FL

(*) LOS VALORES DECLARADOS SON EL PROMEDIO OBTENIDO EN LABORATORIO INTERNO DE DIFERENTES PRODUCCIONES. (MARZO 2.020)

(*) THE DECLARED VALUES ARE THE AVERAGE OBTAINED IN THE INTERNAL LABORATORY OF DIFFERENT PRODUCTIONS. (MARCH 2.020)



NADIS DESIGN S.L.

Calle Nou, nº 7 – 12.530 – Burriana – Castellón - España
 T: +34 964 89 13 89 - www.nadisdesign.com - info@nadisdesign.com