

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## Pasta Blanca con Relieve – Rectificado

MODELO	<b>ARCTIC</b>
COLOR	<b>WHITE</b>
FORMATO REAL	<b>298 x 898 mm</b>
ACABADO	<b>MATT WAVE / SHINE WAVE</b> (El acabado no afecta a los resultados de los ensayos)
ESPESOR	<b>10,6 mm</b>

### UNE-EN 1441:2016

BALDOSA CERÁMICA PRENSADA EN SECO – ESMALTADO (GL) – ABSORCIÓN DE AGUA SUPERIOR AL 10 % -- Grupo BIII – Anexo L

STANDARD	ENSAYO / CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS	RESULTADOS (*)
<b>EN-ISO 10545 / 3</b>	Absorción de agua	E > 10%	12% < E < 18%
<b>EN-ISO 10545 / 4</b>	Resistencia a la flexión	≥ 12 N/mm <sup>2</sup>	> 14 N/mm <sup>2</sup>
	Resistencia a la rotura	≥ 600 N	> 650 N
<b>EN-ISO 10545 / 12</b>	Resistencia a la helada	Requiere	Conforme
<b>EN-ISO 10545 / 14</b>	Resistencia a las manchas	Min. Clase 3	Clase 5
<b>UNE EN 13501 - 1:2002</b>	Test de reacción al fuego		A1 / A1FL
<b>UNE EN 14021 - 1:2002</b>	Etiqueta Ecológica y declaración medioambiental		39 %

(\*) Los valores declarados son el promedio obtenido en laboratorio interno de diferentes producciones. (marzo 2021)



**39 %**



**ES19/85847**