

INFORMACIÓN TÉCNICA

Barro extrusionado – Sin rectificar

MODELO	MATILDA	MODELO	MATILDA
COLOR	PALE	COLOR	BLACK
FORMATO REAL (**)	195 x 195 mm	FORMATO REAL (**)	200 x 200 mm
ACABADO	NATURAL	ACABADO	ESMALTADO
ESPESOR (**)	70 mm	ESPESOR (**)	70 mm

UNE-EN 1441:2016

BARRO EXTRUSIONADO – NO ESMALTADO (UGL)
 ABSORCIÓN DE AGUA > 10 % -- Grupo AIII – Anexo F

UNE-EN 1441:2016

BARRO EXTRUSIONADO – ESMALTADO (GL)
 ABSORCIÓN DE AGUA > 10 % -- Grupo AIII – Anexo F

STANDARD	ENSAYO / CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS	RESULTADOS (*)
EN-ISO 10545 / 3	Absorción de agua	E > 10 %	12% < E < 18%
EN-ISO 10545 / 8	Dilatación térmica lineal longitudinal	E > 5 %	> 5,2 %
	Dilatación térmica lineal transversal	E > 5 %	> 5,9 %
EN-ISO 10545 / 12	Resistencia a la helada	Requiere	Conforme
UNE EN 13501 - 1:2002	Test de reacción al fuego		A1 / A1FL

(*) Los valores declarados son el promedio obtenido en laboratorio interno de diferentes producciones. (AGOSTO 2021)

(**) Existen diferencias dimensionales, por tratarse de un producto de fabricación manual.



ES19/85847