

INFORMAZIONE TECNICHE

Gres Porcellanato Massa Colorata - Rectificato

MODELLO	SEMBRA	
COLORE	WHITE / GRAY / TERRA / BEIGE / GREEN	(Il colore non influisce sui risultati del test)
FORMATO REALE	898 x 898 mm	
FINITURA	NATURAL	
SPESSORE	10 mm	

UNE-EN 1441:2016

CERAMICA PRESSATA A SECCO – SMALTATO (GL) - ASSORBIMENTO ALL'ACQUA MENO DELLO 0,5% – Gruppo Bla – Annesso G

STANDARD	PROVE / CARATTERISTICHE	RICHIESTA	RISULTATO (*)
EN-ISO 10545 / 3	Assorbimento dell' acqua	$E \leq 0,5\%$	$E \leq 0,3\%$
EN-ISO 10545 / 4	Resistenza alla flessione	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$> 40 \text{ N/mm}^2$
	Resistenza alla rottura	$\geq 1300 \text{ N}$	$> 2000 \text{ N}$
EN-ISO 10545 / 6	Resistenza all'abrasione profonda	175 mm^3	Idoneo
EN-ISO 10545 / 11	Resistenza al cracking	Richiesta	Idoneo
EN-ISO 10545 / 12	Resistenza al gelo	Richiesta	Idoneo
EN-ISO 10545 / 13	Resistenza agli agenti chimici e sali per piscine	Min UG/ UGL - B	UG / UGL - A
EN-ISO 10545 / 14	Resistenza alle macchie	Min. Classe 3	Classe 5
UNE ENV 12633	Valore antiscivolo (Test del pendolo)	Min. Classe 1	NATURAL 1
DIN 51130	Angolo critico (Piattaforma inclinata)	Min. R9	NATURAL R10
DIN 51097	Angolo critico (A piede scalzo)	Min. Classe A	NATURAL A+B
UNE EN 13501 - 1:2002	Valore di reazione al fuoco		A1 / A1FL
UNE EN 14021 - 1:2002	Ecolabel e dichiarazione ambientale		45 %

(*) I valori dichiarati sono relativi al valore medio ottenuto in laboratorio da diverse lavorazioni (Settembre 2021)



45 %



ES19/85847