

INFORMACIÓN TÉCNICA

Porcelánico Masa Coloreada - Rectificado

MODELO	LAGO
COLOR	GRAY
FORMATO REAL	600 x 900 mm
ACABADO	NATURAL
ESPESOR	11,5 mm

UNE-EN 1441:2016

BALDOSA CERÁMICA PRENSADA EN SECO – NO ESMALTADO (UGL) – ABSORCIÓN DE AGUA INFERIOR AL 0,5% -- Grupo Bla

STANDARD	ENSAYO / CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS	RESULTADOS (*)
EN-ISO 10545 / 3	Absorción de agua	$E \leq 0,5\%$	$E < 0,1 \%$
EN-ISO 10545 / 4	Resistencia a la flexión	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$> 42 \text{ N/mm}^2$
	Resistencia a la rotura	$\geq 1300 \text{ N}$	$> 2000 \text{ N}$
EN-ISO 10545 / 6	Resistencia a la abrasión profunda	175 mm^3	Conforme
EN-ISO 10545 / 12	Resistencia a la helada	Requiere	Conforme
EN-ISO 10545 / 13	Resistencia a agentes químicos y sales de piscina	Min.B	A
EN-ISO 10545 / 14	Resistencia a las manchas	Min. Clase 3	Clase 4
UNE ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo)	Min. Clase 1	Clase 2
DIN 51130	Ángulo crítico (Test plataforma inclinada)	Min. R9	R10
DIN 51097	Ángulo crítico (Test pies descalzos)	Min. Clase A	A
UNE EN 13501 - 1:2002	Test de reacción al fuego		A1
UNE EN 14021 - 1:2002	Etiqueta Ecológica y declaración medioambiental		29 %

(*) Los valores declarados son el promedio obtenido en laboratorio interno de diferentes producciones. (Enero 2025)



29 %



ES19/85847