

INFORMACIÓN TÉCNICA

Porcelánico Masa Coloreada - Rectificado

MODELO	LAGO	
COLOR	GRAY / MULTICOLOR / GRAPHITE	(El color no afecta a los resultados de los ensayos)
FORMATO REAL	600 x 900 mm	
ACABADO	NATURAL / ANTISLIP AS	(Para los diferentes acabados ver los resultados de los ensayos)
ESPESOR	10 mm	

UNE-EN 1441:2016

BALDOSA CERÁMICA PRENSADA EN SECO – ESMALTADO (GL) – ABSORCIÓN DE AGUA INFERIOR AL 0,5% -- Grupo Bla

STANDARD	ENSAYO / CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS	RESULTADOS (*)	
EN-ISO 10545 / 3	Absorción de agua	$E \leq 0,5\%$	E < 0,5 %	
EN-ISO 10545 / 4	Resistencia a la flexión	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	> 42 N/mm ²	
	Resistencia a la rotura	$\geq 1300 \text{ N}$	> 2500 N	
EN-ISO 10545 / 6	Resistencia a la abrasión profunda	175 mm ³	Conforme	
EN-ISO 10545 / 11	Resistencia al cuarteo	Requiere	Conforme	
EN-ISO 10545 / 12	Resistencia a la helada	Requiere	Conforme	
EN-ISO 10545 / 13	Resistencia a agentes químicos y sales de piscina	Min. B	A	
EN-ISO 10545 / 14	Resistencia a las manchas	Min. Clase 3	Clase 5	
UNE ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo)	Min. Clase 1	NATURAL	2
			ANTISLIP AS	3
DIN 51130	Ángulo crítico (Test plataforma inclinada)	Min. R9	NATURAL	R10
			ANTISLIP AS	R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Test pies descalzos)	Min. Clase A	NATURAL	A+B
			ANTISLIP AS	A+B+C
UNE EN 13501 - 1:2002	Test de reacción al fuego		A1	
UNE EN 14021 - 1:2002	Etiqueta Ecológica y declaración medioambiental		29 %	

(*) Los valores declarados son el promedio obtenido en laboratorio interno de diferentes producciones. (Enero 2025)



29 %



ES19/85847