

Barro extrusionado - Sin rectificar

D E S I G N

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO ROBERTA
COLOR RED

FORMATO REAL ** 60 x 200 mm

ACABADO NATURAL

ESPESOR ** 40 mm

UNE-EN 1441:2016

BARRO EXTRUSIONADO – NO ESMALTADO (UGL) ABSORCIÓN DE AGUA > 10 % -- Grupo AlII – Anexo F

STANDARD	ENSAYO / CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS	RESULTADOS (*)
EN-ISO 10545 / 3	Absorción de agua	E > 10 %	12 % < E < 18 %
EN-ISO 10545 / 8	Dilatación térmica lineal longitudinal	E > 5 %	> 5,2 %
	Dilatación térmica lineal transversal	E > 5 %	> 5,9 %
EN-ISO 10545 / 12	Resistencia a la helada	Requiere	Conforme
UNE EN 13501 - 1:2002	Test de reacción al fuego		A1 / A1FL

^(*) Los valores declarados son el promedio obtenido en laboratorio interno de diferentes producciones. (Enero 2025)



^(**) Existen diferencias dimensionales, por tratarse de un producto de fabricación manual