

INFORMACIÓN TÉCNICA

Porcelánico Masa Coloreada - Rectificado

MODELO	GALDANA	
COLOR	PEARL / GRAY / ANTHRACITE / BEIGE	(El color no afecta a los resultados de los ensayos)
FORMATO REAL	898 x 898 mm	
ACABADO	NATURAL / HAMMERED / FLAMED AS	(Para los diferentes acabados ver los resultados de los ensayos)
ESPESOR	9,3 mm	

UNE-EN 1441:2016

BALDOSA CERÁMICA PRENSADA EN SECO – ESMALTADO (GL) – ABSORCIÓN DE AGUA INFERIOR AL 0,5% – Grupo B1a – Anexo G

STANDARD	ENSAYO / CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS	RESULTADOS (*)
EN-ISO 10545 / 3	Absorción de agua	$E \leq 0,5\%$	$E < 0,5 \%$
EN-ISO 10545 / 4	Resistencia a la flexión	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$> 35 \text{ N/mm}^2$
	Resistencia a la rotura	$\geq 1300 \text{ N}$	$> 1300 \text{ N}$
EN-ISO 10545 / 6	Resistencia a la abrasión profunda	175 mm^3	Conforme
EN-ISO 10545 / 11	Resistencia al cuarteo	Requiere	Conforme
EN-ISO 10545 / 12	Resistencia a la helada	Requiere	Conforme
EN-ISO 10545 / 13	Resistencia a agentes químicos y sales de piscina	Min. B	B
EN-ISO 10545 / 14	Resistencia a las manchas	Min. Clase 3	Clase 5
UNE ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo)	Min. Clase 1	NATURAL 1 HAMMERED 1 FLAMED AS 3
DIN 51130	Ángulo crítico (Test plataforma inclinada)	Min. R9	NATURAL R9 HAMMERED R10 FLAMED AS R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Test pies descalzos)	Min. Clase A	NATURAL A HAMMERED A+B FLAMED AS A+B+C
UNE EN 13501 - 1:2002	Test de reacción al fuego		A1
UNE EN 14021 - 1:2002	Etiqueta Ecológica y declaración medioambiental		45 %

(*) Los valores declarados son el promedio obtenido en laboratorio interno de diferentes producciones. (Enero 2025)



45 %



ES19/85847