

INFORMACIÓN TÉCNICA

Porcelánico Masa Coloreada - Rectificado

MODELO	MONDO	
COLOR	LIGHT / GRAY / DARK GRAY	(El color no afecta a los resultados de los ensayos)
FORMATO REAL	598 x 598 mm	
ACABADO	NATURAL / ANTISLIP AS	(Para los diferentes acabados ver los resultados de los ensayos)
ESPESOR	9 mm	

UNE-EN 1441:2016

BALDOSA CERÁMICA PRENSADA EN SECO – NO ESMALTADO (UGL) – ABSORCIÓN DE AGUA INFERIOR AL 0,5% -- Grupo Bla – Anexo G

STANDARD	ENSAYO / CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS	RESULTADOS (*)
EN-ISO 10545 / 3	Absorción de agua	E ≤ 0,5%	E < 0,15%
EN-ISO 10545 / 4	Resistencia a la flexión	≥ 35 N/mm ²	> 35 N/mm ²
	Resistencia a la rotura	≥ 1300 N	> 1300 N
EN-ISO 10545 / 6	Resistencia a la abrasión profunda	175 mm ³	Conforme
EN-ISO 10545 / 12	Resistencia a la helada	Requiere	Conforme
EN-ISO 10545 / 13	Resistencia a agentes químicos y sales de piscina	Min. B	A
EN-ISO 10545 / 14	Resistencia a las manchas	Min. Clase 3	Clase 5
UNE-EN 16165:2022 Anexo C +AN.2	Antideslizamiento (Test del péndulo)	Min. Clase 1	NATURAL 1 ANTISLIP AS 3
DIN 51130	Ángulo crítico (Test plataforma inclinada)	Min. R9	NATURAL R9 ANTISLIP AS R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Test pies descalzos)	Min. Clase A	NATURAL A ANTISLIP AS A+B+C
UNE EN 13501 - 1:2002	Test de reacción al fuego		A1
UNE EN 14021 - 1:2002	Etiqueta Ecológica y declaración medioambiental		31 %

(*) Los valores declarados son el promedio obtenido en laboratorio interno de diferentes producciones. (Enero 2025)



31 %



ES19/85847